

Adesivo para Pisos Vinílicos

Adesivo acrílico monocomponente para pisos vinílicos.

Composição

Adesivo acrílico monocomponente para pisos vinílicos em geral. À base de emulsão acrílica, cargas minerais inertes e aditivos.

Propriedades Físicas

| | |
|------------------------|---|
| Aparência | Opaco levemente amarelado |
| Densidade à 25°C | 1,40 ± 0,05 g/cm ³ |
| Viscosidade à 25°C | 450000 ± 50000 cPs |
| Teor de Sólidos | 74,5 ± 3,5 % |
| pH | 7,75 ± 0,75 |
| Aparência filme úmido | Líquido viscoso |
| Aparência filme seco | Creme flexível |
| Tempo de espera | Aplicar de imediato |
| Tempo em aberto | Aplicar em 10 a 15 minutos, podendo variar de acordo com as condições climáticas |
| Tempo de secagem | 48 – 72 horas |

ATENÇÃO: Não esticar um pano/área muito grande de adesivo no contrapiso, a aplicação deve levar no máximo de 10 a 15 minutos.

O Adesivo de Pisos Vinílicos vem para facilitar e acelerar o serviço de instalação, pois elimina o tempo parado para esperar o tack do adesivo.

Indicação

Indicado para fixação de diversos tipos de revestimentos, como: Emborrachados, vinílico, dentre outros.

Benefícios

- Adesivo de fácil aplicação;
- Ótimo rendimento;
- Excelente aderência;
- Pronto para uso;
- Reforçado com carga para o travamento do piso vinílico;
- Boa resistência a água.

Preparação da superfície

- Eliminar todo pó, manchas de gordura ou graxa, mofo, partes soltas e deixar o substrato livre de qualquer impregnação que possa prejudicar a aderência do produto ao substrato;
- Observar se a superfície está nivelada e regular. Se for necessário nivelar e regular antes da aplicação do produto;
- Para áreas térreas é necessário utilizar uma barreira de vapor de umidade;

- Para instalação de piso vinílico deve ser no máximo 2,5% U.R.A (somente com aparelhos aprovados pelo INMETRO).

Embalagens

- Baldes Plásticos de 5Kg e 20Kg do Adesivo para Pisos Vinílicos.

Rendimento

Apresenta um rendimento aproximado entre: 300 a 350g/m².

Aplicação do produto

- É extremamente recomendado a aplicação por profissionais qualificados.
- Use equipamentos de proteção individual:
 - Para as mãos, utilize luvas de PVC;
 - Para os olhos, utilize óculos de segurança ou protetor facial.
- Caso o piso/contrapiso for aquecido, desligar o aquecimento por 48 horas antes da aplicação, aplicar o material, aguardar 48 horas para a cura do material e após este tempo, somente pode ser aquecido até 27°C;
- Antes de aplicar o material, aclimatar os pisos vinílicos em uma temperatura de 18 a 27°C por um período de 24 horas;
- Utilizar a desempenadeira dentada A1 para aplicar o adesivo;
- Após a aplicação do adesivo, o vinílico deverá ser aplicado de imediato, com um tempo de 10 a 15 minutos, dependendo das condições climáticas;
- Uso obrigatório de um rolo de peso bipartido de no mínimo 50 Kg;
- O piso vinílico não pode ser aplicado em ambiente externo.

Recomendações

- Recomenda-se planejar o posicionamento dos pisos antes de aplicar o adesivo;
- O tráfego para trânsito leve deve ser após 3 a 5 horas de aplicação do piso vinílico;
- O tráfego pesado somente pode ser liberado após 24 a 48 horas da aplicação;
- Manter o ambiente ventilado durante e após a aplicação;
- No assentamento dos pisos, é recomendado que siga as instruções de acordo com o fabricante do revestimento.

Validade

O Adesivo para Pisos Vinílicos possui um prazo de validade de 12 meses, em condições normais do ambiente e desde que a embalagem esteja fechada adequadamente.

Classificação para transporte

O Adesivo para Pisos Vinílicos não é inflamável, corrosiva ou agressiva, não se enquadra como produto perigoso.

Armazenamento

- Armazenar o produto fora do alcance de crianças;
- Se houver contato com os olhos, lavar com água abundantemente;
- Limpar os utensílios com água e sabão logo após o uso;
- Não deixar que o produto entre em contato com o solo, esgoto ou encanamento de água potável.
- As embalagens devem ser armazenadas em um local seco, arejado e com temperaturas de 5°C a 35°C.

Limpeza

- Para limpeza dos equipamentos, pincéis, rolos, espátulas e materiais utilizados, recomenda-se utilizar um pano úmido com detergente neutro. Recomendamos a limpeza imediata dos resíduos do adesivo em contato com as superfícies a serem coladas.